



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ชนิดโพลียูรีเทน กาแลนท์ – จี5000

เอกสารเลขที่

คุณสมบัติ	เป็นน้ำยาเคลือบแข็งพื้นไม้ ชนิดโพลียูรีเทน ที่อาศัยความชื้นทำให้แข็งตัว สำหรับใช้ทาภายใน ให้ฟิล์มใสเงางาม ทนทานต่อการขีดขูด และการกระแทก ทนความร้อนและสารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับใช้ทาเคลือบผิวพื้นไม้ภายในอาคาร เช่น ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ลานสเก็ต รางโบว์ลิ่ง ฟลอร์กลาส และพื้นคอนกรีต เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ชนิดผลิตภัณฑ์ : โพลียูรีเทนแห้งแข็งด้วยความชื้น</p> <p>ลักษณะภายนอก : ของเหลวใส ไม่มีสี</p> <p>ลักษณะฟิล์ม : เงามาก</p> <p>ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1) : 0.8 – 0.9</p> <p>ความหนืด (Ford cup no. 4) : 19 – 20 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 °C</p> <p>อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง</p> <p>สารที่ใช้เจือจาง : กาแลนท์ทินเนอร์ ยูรีเทนเบอร์ T45</p> <p>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - แห้งแตะได้ : 1 – 2 ชั่วโมง - แห้งทาทับได้ : 4 – 5 ชั่วโมง
ระบบการทาสี	<p>การเตรียมพื้นผิว :</p> <p>ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบสกปรก คราบไข และเศษสิ่งสกปรกต่างๆ รวมทั้งสนิมบนพื้นผิวโลหะ ควรขัดออกให้หมดก่อน</p> <p>ระบบการทาสี :</p> <ol style="list-style-type: none"> อัตราส่วนในการผสม <ul style="list-style-type: none"> - ผสม กาแลนท์ยูรีเทน G-5000 และทินเนอร์ T45 ในอัตราส่วน 3 : 1 สำหรับเที่ยวแรก - ผสม กาแลนท์ยูรีเทน G-5000 และทินเนอร์ เบอร์ T45 ในอัตราส่วน 4 : 1 สำหรับการทาค้างที่ 2 และ 3 การทาทับแต่ละครั้งควรเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และควรรอให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง การผสม และล้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการใช้งาน ควรใช้กาแลนท์ทินเนอร์ ยูรีเทน เบอร์ T45 เท่านั้น <p>ข้อแนะนำเพิ่มเติม :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรปิดฝาภาชนะบรรจุทันทีหลังจากใช้งานในปริมาณที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่เปิดฝาบรรจุแล้ว ควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์อาจเกิดการแข็งตัว เมื่อเจอกับความชื้น - อย่าทาทับบนแลคเกอร์ แคลลัค หรือบนร่องพื้นแลคเกอร์ซิลิโคน จะเสียความคงทนของฟิล์ม

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่น นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร) กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163



URAI PAINTS
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ชนิดโพลียูรีเทน กาแลนท์ – 5000

เอกสารเลขที่

การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 1 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจาก ความร้อน ประกายไฟหรือเปลวไฟ
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมถุงมือป้องกัน/ อุปกรณ์ ป้องกันใบหน้าและดวงตา ห้ามสูดดมระเหย/ ละอองเหลว / ละอองลอย/ ฟุ้ง เข้าไป ควรใช้ ภายนอก หรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การ สัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณ มาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่ สิ่งแวดล้อม
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.46 ลิตร, 0.875 ลิตร และ 3.5 ลิตร

การปฏิเสธสิทธิ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสถานะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในเรื่องอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163